



ASB Trade GmbH
Chamerstrasse 44
CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 (0) 41 783 29 10
Fax: +41 (0) 41 783 29 11

E-Mail: info@asb-gmbh.ch
Internet: www.asb-gmbh.ch
MwSt-Nr: 598 688

Produktinformation:

ASBO-Fix FS10

2K Epoxygrundierung (Art. Nr. 5260)

Eigenschaften:

ASBO-Fix FS10 isoliert Restfeuchtigkeit (**nicht gegen drückende Feuchtigkeit**) in zementgebundenen Untergründen und ist als Grundierung oder als Bindemittel für Epoxyd-Ausgleichs- und Reparaturmörtel einsetzbar.

Einsatzzweck:

Zum Isolieren von max. 5% CM Restfeuchtigkeit in zementgebundenen Untergründen.
Auf beheizten Estrichen zur Absperrung von Restfeuchtigkeit bis max. 2,5% CM.
Als Grundierung von schwierigen Untergründen.
Als Grundierung von Anhydrit und Anhydritfliessestrichen.

Verarbeitung:

Mischen Sie den Härter mit einem Rührgerät homogen in die Basis. Die Temperatur der Luft darf bei der Verarbeitung nicht unter 15 Grad liegen.

Als Feuchtigkeitssperre:

Das gemischte Material wird für den ersten Auftrag 1:1 mit Wasser verdünnt. Der zweite Auftrag erfolgt unverdünnt über Kreuz und darf frühestens nach 3 Stunden erfolgen. Den frischen Auftrag mit Quarzsand überschüssig absanden, um für den nachfolgenden Spachtelbelag eine besser Haftung zu erzielen.

Als Grundierung:

Das gemischte Material wird unverdünnt aufgetragen und überschüssig abgequarzt. Unbedingt Pfützenbildung vermeiden.

Als Ausgleichsmörtel (bis 10mm):

Der FS10 Mischung gleich viel Gewichtsteile Quarzsand 0,3-0,8 beimischen. Bei saugfähigen Untergründen ist eine vorrangige Grundierung mit FS10 empfehlenswert.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Er muss frei von Wachs, Öl und Staub sein. Trenn- und Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen. Anhydritestriche sind vorrangig zu schleifen. Plättli/Fliesen sind zu reinigen und anzuschleifen. Es gelten die Anforderungen der SIA / DIN /DTU

Trocknung:

Überarbeitbar nach ca. 24 –48 Stunden.

Verbrauch:

Ca. 300 g/m² als Feuchtigkeitssperre.
Ca.120 -160 g/m² als Grundierung.

Mischverhältnis:

1 Teil Härter mit 2,5 Teilen Basis.

Topfzeit:

Die Topf- und Verarbeitungszeit beträgt ca. 1 Stunde. Wird diese Zeit überschritten, darf das Material nicht weiterverarbeitet werden.



ASB Trade GmbH
Chamerstrasse 44
CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 (0) 41 783 29 10
Fax: +41 (0) 41 783 29 11

E-Mail: info@asb-gmbh.ch
Internet: www.asb-gmbh.ch
MwSt-Nr: 598 688

Applikation:

Roller oder Pinsel oder Kelle.

Reinigung:

Arbeitsgeräte sind sofort mit Wasser zu reinigen

Lieferform:

Kanister zu 5 kg plus 2 kg Härter

Lagerfähigkeit:

Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 1/2 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen.

Lösungsmittelanteil:

CE : Valeur limitée CE pour le
Contenu COV (DecoPaint)
Ce produit est classé sous la catégorie g:
50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Ce produit contient 10 g/l COV

Schweiz/Suisse:
Weniger als 2 %

Umweltverträglichkeit:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Klassifizierung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Transport:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis:

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.